AIRY

Z67241

Nm 16.000 Tex 62.5

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
56% (WV) lana extrafine 44% (WM) mohair	*56% (WV) extrafine wool* *44% (WM) mohair*
COLORI	***COLOURS***
Si possono tingere tutti i colori uniti delle cartelle stagionali e colori a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	*All solid colours from our seasonal colour cards and custom-made colours can be dyed.* *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori uniti a richiesta: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Solid custom-made colours: kg . 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250* *Surcharges: will be added according to our general sales conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Filato pettinato nel quale la dolcezza e la lucentezza del mohair si sposano con la concretezza della lana. Lieve ed impalpabile come l'aria, è ideale per creare capi eterei ed iperfemminili.	*Worsted yarn in which the luster of mohair combines with the concreteness of wool. As light and impalpable as air, it is ideal to create ethereal and hyper-feminine garments.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 12-14 1 capo FF Cotton 21-24-27 gg 1 capo	*Flat machine 12-14 1 ply* *FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 5/8 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 5/8 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2016/17

DATA RILASCIO: 22/06/2015

Documento Approvato