ALPAFUR

Z37291-Z37292

Nm 1.600 Tex 625

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
61% (WV) lana 35% (WP) alpaca 4%(PA) poliammide	*61% (WV) wool* *35% (WP) alpaca* *4%(PA) polyamide*
COLORI	***COLOURS***
Cartella propria colori mélange. Per quanto riguarda i colori uniti sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti; sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops di cartella.	*Own melange colour card.* *Plain colours: preliminary knitting and finishing tests are necessary to verify if the garments meet customer requirements; dyeing plain colours results in yarn that is less bulky compared to top-dyed colours.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori melange: collo ideale Kg. 20 circa Supplementi per colli di peso inferiore Colori tinti in matassa: kg. 6-16-30-42-63-84-126-252. Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Melange colours: standard box approximately kgs. 20* *Surcharge for cartons of inferior weight.* *Hank dyed solid shades:* *kgs. 6-16-30-42-63-84-126-252.* *Surcharges: will be added according to our general sales conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Filato bouclé, con aspetto di pelliccia.	*Fur-like fancy yarn.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 1,5 1 capo	*Flat machine 1,5 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare a 30/35°con ammorbidente per 3/6 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare. Si consiglia di lavorare a due o più guida fili. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 30/35°with softner for 3/6 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes* *Tumble dry at 70/80 °* *Press with generous steam* *Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns* *We suggest to knit with 2 or more yarn carriers* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE: AUTUNNO-INVERNO 2016/17

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 22/06/2015