




ALPALIGHT

Z41601

Nm 4.800 - Tex 208

COMPOSIZIONE 80% (WV) lana extrafine 20% (WP) alpaca	COMPOSITION 80% (WV) extrafine wool 20% (WP) alpaca
COLORI Cartella propria di colori uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Solid: own colour card Solid colours: Custom solid colours can be dyed upon request. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori disponibili: a partire da 1 kg. Collo ideale: kg. 20 circa Supplementi per colli di peso inferiore Colori uniti a campione, tinti in matassa:kg. 6-16-30-42-63-84-126-252 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES Available colours: starting from 1 kg. each Ideal box: approximately kgs. 20 Surcharge for cartons of inferior weight Custom, hand dyed, solid shades: kgs. 6-16-30-42-63-84-126-252 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
CARATTERISTICHE Il nuovo volto dell'Alpaca, tutto da scoprire: un filato fiammato, voluminoso, adatto alla realizzazione di maglie sportive eleganti. Alpalight ed Alpasoft sono filati complementari e coordinabili.	FEATURES The new face of Alpaca, worth getting to know better: a bulky slub yarn, suitable for producing smart leisure garments. Alpalight and Alpasoft are complementary and coordinated.
IMPIEGO Rett. Fin. 5 1 capo	USE Flat machine 5 1 ply
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare a 30/35° con ammorbidente per 5/8 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare. Si consiglia di lavorare a due o più guida fili. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 30/35° with softener for 5/8 minutes Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes Tumble dry at 70/80 ° Press with generous steam Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns We suggest to knit with 2 or more yarn carriers Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2016/17

DATA RILASCIO: 22/06/2015

Documento Approvato