CASHWOOL PAINT

Z66551

Nm 2/30 Tex 33,3x2

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
100% (WV) lana extrafine	*100% (WV) extrafine wool*
COLORI	***COLOURS***
Cartella illustrativa: colori Paint. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	*Paint colours: illustrative colour card.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colli da 24 Kg. circa. Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.	*Cartons of approx. 24 kg* *A surcharge will be asked for cartons of inferior weight.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Un esclusivo classico della produzione Zegna Baruffa, proposto in una rinnovata gamma di colori paint. La mano morbida e gonfia, tanto da ricordare il cashmere, e la superiore lucentezza sono il risultato della particolare lavorazione messa a punto dallo staff tecnico Zegna Baruffa. Si presta a qualsiasi tipo di lavorazione, in particolare su telai Cotton.	*An exclusive classic by Zegna Baruffa, presented in a new range of paint colours.* *Its soft and bulky cashmere-like handle and lustre are the result of a special process developed by Zegna Baruffa technical staff.* *Cashwool is suitable for any type of knitting, especially Fully Fashion Cotton machines.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 12-14 1 capo FF Cotton 21-24-27gg 1 capo	*Flat machine 12 - 14 1 ply* *FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2016/17 **Documento Approvato**

DATA RILASCIO: 22/06/2015