DIAMANTE WOOLIGHT

ZH06671

Nm 2/30

Tex 33.3x2

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
85% (WV) Lana Merino Superfine – 10% (SE) Seta 5% (WS) Cashmere	*100%(WV) Superfine Merino Wool – 10% (SE)Soie* *5% (WS) Cashmere*
COLORI	***COLOURS***
Su ordinazione A campione, tinto matasse	*To order* *Own colour hank dyed*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colli da circa 24 kg. Colori uniti Tinti in matasse: 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250. Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Cartons of approx. Kg.24* *A surcharge will be asked for cartons of inferior weight.* *Solid colours:* *Hank dyed solid shades: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250.* *Surcharge: will be added according to our general sales conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
CONFEZIONE: rocche kg 1 NODI: Splicer	*PACKAGING: Cones of about 1 kg* *KNOTS: Splicer*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin 12 1 capo Cotton 21-24 gg 1 capo	*Flat machine 12 1 ply* *F F Cotton 21-24 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40°con sapone per 2/3 minuti risciacquo 1 minuto in acqua fredda centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40°con ammorbidente per 4/8 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Colori diversi necessitano di tempi di follatura diversi e non possono essere follati congiuntamente, maglie di identico colore ma di diversa finezza debbono essere follate separatamente. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 35/40°with soap for 2/3 minutes* *Rinse in cold water for 1 minute* *Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes* *Wash at 35/40°with softner for 4/8 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes* *Tumble dry at 70/80°* *Press with generous steam* *Different colors require different finishing time and should not be finished together. Same color sweaters but made with different yarns should be separately finished.* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2016/17

DATA RILASCIO: 12/11/2015

Documento Approvato