



KENT

ZH71025

Nm 2/18 Tex 55.5x2

COMPOSIZIONE 100% (WV) Lana Merino Fine	COMPOSITION 100%(WV) Fine Merino Wool
COLORI Cartella propria stock service Solidità colori corrispondente alle norme Woolmark. Si sconsiglia l'uso in rigatura con colori forti e contrastanti.	COLOURS Own shade card stock service. Colour fastness in conformity with Woolmark standards. Stripes made with bright and contrasting colours are not recommended.
QUANTITA' OTTIMALI Colori stock service: a partire da kg. 1. Collo ideale: kg. 24 circa Colori non stock service: tinti in matasse: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 tinti fiocco di cartella: kg. 250 tinti fiocco a campione: kg. 250 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Stock service colours: starting from kg. 1 each Standard box: approx. Kg.24 Non stock service colours: hank dyed solid shades: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 fiber dyed from colour card: kgs. 250 fiber dyed customer colours: kgs. 250 Surcharge: will be added according to our general sales conditions.
CARATTERISTICHE Filato cardato che rappresenta lo "Shetland contemporaneo" morbido e leggero.	FEATURES Woolen yarn representing the "contemporary Shetland" light and softly.
IMPIEGO Rett. Fin 7 1-capo	USE Flat machine F 7 1-ply
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti risciacquo 1 minuto in acqua fredda centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40° con ammorbidente per 3/6 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Colori diversi necessitano di tempi di follatura diversi e non possono essere follati congiuntamente, maglie di identico colore ma di diversa finezza debbono essere follate separatamente. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg Wash in water at 35/40° with soap for 1/2 minutes Rinse in cold water for 1 minute Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes Wash at 35/40° with softner for 3/6 minutes Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes Tumble dry at 70/80° Press with generous steam Different colors require different finishing time and should not be finished together. Same color sweaters but made with different yarns should be separately finished. Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2016

DATA RILASCIO: 22/06/2015

Documento Approvato