



## TRADITIONAL WOOL

Z67281

Nm 2/30 Tex 33,3x2

<b>COMPOSIZIONE</b> 100% (WV) Lana extrafine	<b>COMPOSITION</b> 100% (WV) Extrafine wool
<b>COLORI</b> Si possono tingere tutti i colori uniti delle cartelle stagionali e colori a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	<b>COLOURS</b> All solid colours from our seasonal colour cards and custom-made colours can be dyed. We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Colli da circa Kg 24 Colori uniti a richiesta: Kg 15-30-45-75-150-300-600-1200 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Cartons of approx. 24 Kg Solid custom colours: Kg 15-30-45-75-150-300-600-1200 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
<b>CARATTERISTICHE</b> Filato pettinato ottenuto con lane non trattate, adatto per produrre tessuti o maglie che richiedano una struttura compatta per infeltrimento, come lana cotta o similari. Ideale per realizzare morbidi capi spalla e cappottini leggeri, tagliati e cuciti.	<b>FEATURES</b> Worsted yarn obtained from untreated wool, suitable for production of fabrics or knits requiring a dense structure for felting, such as boiled wool and the like. Ideal to produce soft lightweight cut and sawn jackets and coats.
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 12-14 1 capo Cotton 21-24-27 gg 1 capo	<b>USE</b> Flat machine 12-14 1ply FF Cotton 21-24-27 gg 1ply
<b>FINISSAGGIO</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>

STAGIONE AUTUNNO – INVERNO 2006-2007

DATA RILASCIO: 22/06/2015

Documento Approvato



## TRADITIONAL WOOL

Z67282

Nm 2/48 Tex 20,8x2

<b>COMPOSIZIONE</b> 100% (WV) Lana Extrafine	<b>COMPOSITION</b> 100% (WV) Extrafine Wool
<b>COLORI</b> Si possono tingere tutti i colori uniti delle cartelle stagionali e colori a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	<b>COLOURS</b> <i>All solid colours from our seasonal colour cards and custom-made colours can be dyed.</i> <i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i>
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Colli da circa Kg 24 Colori uniti a richiesta: kg 15-30-45-75-150-300-600-1200 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES</b> <i>Cartons of approx. 24 Kg</i> <i>Solid custom colours: Kg 15-30-45-75-150-300-600-1200</i> <i>Surcharges: will be added according to our general sales conditions.</i>
<b>CARATTERISTICHE</b> Filato pettinato ottenuto con lane non trattate, adatto per produrre tessuti o maglie che richiedano una struttura compatta per infeltrimento, come lana cotta o similari. Ideale per realizzare morbidi capi spalla e cappottini leggeri, tagliati e cuciti.	<b>FEATURES</b> <i>Worsted yarn obtained from untreated wool, suitable for production of fabrics or knits requiring a dense structure for felting, such as boiled wool and the like. Ideal to produce soft lightweight cut and sawn jackets and coats.</i>
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 14 1 capo Cotton 24-27 gg 1 capo	<b>USE</b> <i>Flat machine 14 1ply</i> <i>FF Cotton 24-27 gg 1ply</i>
<b>FINISSAGGIO</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING</b> <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Pre-press</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>It is possible to dry clean or with hydrocarbons</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>



STAGIONE AUTUNNO – INVERNO 2016/17

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 22/06/2015