HIBISCUS
Nm 2000

COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino Extrafine	***COMPOSITION:*** *100%(WV) Extrafine Merino Wool*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: In fiocco TIPOLOGIA: Filato Cardato NODI: A Mano CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: Fiber dyed* *CONSTRUCTION: Woolen yarns* *KNOTS: Hand knots* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *3*
IMPIEGO: Rett. F 2.5 1-capo Si consiglia di lavorare a due o più guidafili	***USE:*** *Flat machine F 2.5 1-ply* *We recommend to knit using more than one threadguide*
COLORI: Da cartella Kent, con selezione di colori in stock service	***COLOURS:*** *From Kent shade card with selected colors in stock service*
QUANTITA' OTTIMALI: NM 2.000: multipli di kg. 4 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	*NM 2.000: multiples of kgs. 4* *Surcharge: will be added according to our general sales conditions.*
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica**	***FASTNESS:*** *REACH REGUALATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest ,to ask for special color fastness***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40°con sapone per 1/2 minuti centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40°con ammorbidente per 2/4 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 35/40°with soap for 1/2 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes* *Wash at 35/40°with softener for 2/4 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes* *Tumble dry at 70/80°* *Press with generous steam* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2017-18 **Documento Approvato**

DATA RILASCIO: 20/5/2016