



WTO CODE OF PRACTICE 2102

CASHMORE

ZP05832

Nm.2/80 Tex. 12,5x2

COMPOSIZIONE 100% (WV) Lana merino superfine 180'S (14,5 micron)	COMPOSITION 100%(WV) superfine merino wool 180'S (14,5 micron)
COLORI Cartelle propria. Colori Uniti. (da cartella colori Millennium) Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Own colour card. Solid colours. (by Millennium shade card) Custom-made colours can be dyed. We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 - 600 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Lana superfine (Super 180'S), oltre il cashmere, che dà origine a un filo prezioso per realizzare maglie dalla mano dolcissima e dall'aspetto esclusivo	FEATURES Superfine Wool (Super 180'S), finer than cashmere, giving origine to a precious yarn to produce exclusive knitwear, with super soft handle.
IMPIEGO Rett. Fin. 18 - 21 Cotton 33 - 37 - 42 gg	USE Flat machine 18 - 21 FF Cotton 33 - 37 - 42 gg
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softner for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2016

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 15/01/2015

