



MOU
ZP40372
Nm 3300 Tex 303x1

COMPOSIZIONE 80%(WS) Cashmere 20%(SE) Seta	COMPOSITION 80%(WS) Cashmere 20%(SE) Silk
COLORI Cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS <i>Illustrative colour card for solid colours. Custom-made solid colour can be dyed. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Solid colours: kg 6 - 15 - 30 - 42 - 63 - 84 - 124 - 250. Extra charge according to our General Sales Conditions	IDEAL QUANTITIES <i>Solid colours: kg 6 - 15 - 30 - 42 - 63 - 84 - 124 - 250. Extra charge according to our General Sales Conditions</i>
CARATTERISTICHE La lavorazione fantasia di cashmere ultrafine dà origine ad un bouclé lussuoso e morbidissimo per realizzare maglieria di pregio assoluto.	FEATURES <i>The fancy spinning of the finest cashmere gives rise to a luxury and ultrasoft bouclé, suitable to produce knitwear of absolute preciousness.</i>
IMPIEGO Rett. Fin. 3 - 5 1-capo	USE <i>Flat machine 3 - 5 1-ply</i>
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare a 30/35° con ammorbidente per 3/ 6minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare. Si consiglia di lavorare a due o più guida fili. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING <i>We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 30/35°with softner for 3-6 minut es Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes Tumble dry at 70/80 ° Press with generous steam Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns We suggest to knit with 2 or more yarn carriers Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>
ETICHETTATURA	LABELLING
STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2016/17	Documento Approvato
DATA RILASCIO: 22/06/2015	