



# SAVILE

ZP04941

Nm.2/60 Tex.16,6x2

<p><b>COMPOSIZIONE</b></p> <p>70% (WV) lana merino extrafine 120'S 30% (SE) seta</p>	<p><b>COMPOSITION</b></p> <p>70% (WV) 120'S extrafine merino wool 30% (SE) silk</p>								
<p><b>COLORI</b></p> <p>Cartella propria. Colori uniti ed effetto sablé. Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</p>	<p><b>COLOURS</b></p> <p>Own colour card. Solid and sablé colours. Customer's solid colour can be dyed upon request. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</p>								
<p><b>QUANTITA' OTTIMALI</b></p> <p>Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.</p>	<p><b>IDEAL QUANTITIES</b></p> <p>Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 - 600 Extra charge according to our General Sales Conditions.</p>								
<p><b>CARATTERISTICHE</b></p> <p>L'accurata selezione della Lana super extrafine unita alla Seta nobilitano questo prodotto. Questa raffinatezza trova la sua migliore espressione in maglie semplici, rasate e coste.</p>	<p><b>FEATURES</b></p> <p>The accurate selection of super extra-fine Wool and Silk give nobility to this product. This refinement finds its best expression in simple stitches, jerseys and fine ribs.</p>								
<p><b>IMPIEGO</b></p> <table data-bbox="151 1205 782 1254"> <tr> <td>Rett. Fin.16-18</td> <td>1 capo</td> </tr> <tr> <td>Cotton 30-33 gg</td> <td>1 capo</td> </tr> </table>	Rett. Fin.16-18	1 capo	Cotton 30-33 gg	1 capo	<p><b>USE</b></p> <table data-bbox="805 1205 1436 1254"> <tr> <td>Flat machine 16-18</td> <td>1ply</td> </tr> <tr> <td>F F cotton 30-33 gg</td> <td>1ply</td> </tr> </table>	Flat machine 16-18	1ply	F F cotton 30-33 gg	1ply
Rett. Fin.16-18	1 capo								
Cotton 30-33 gg	1 capo								
Flat machine 16-18	1ply								
F F cotton 30-33 gg	1ply								
<p><b>FINISSAGGIO</b></p> <p>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare</p>	<p><b>FINISHING</b></p> <p>We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</p>								
<p><b>ETICHETTATURA</b></p>	<p><b>LABELLING</b></p> <div data-bbox="638 1780 957 1848" style="text-align: center;"> </div>								
<p>STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2016/17</p> <p>DATA RILASCIO: 22/0162015</p> <p style="text-align: right;">Documento Approvato</p> <p style="text-align: right;"><i>Soalw</i></p>									