



ALPASOFT

Nm 12.000



COMPOSIZIONE: 50% (WV) lana extrafine - 20% (WP) alpaca
30% (PA) poliammide

COMPOSITION: 50% (WV) extrafine wool - 20% (WP) alpaca
30% (PA) polyamide

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: In matasse
TIPOLOGIA: Filato fantasia
NODI: A mano
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.

FEATURES:

TYPE OF DYEING: Hank dyed
CONSTRUCTION: Fancy yarns
KNOTS: Hand knots
PACKAGING: Cones of about 1kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns

IMPIEGO:

Rett. Fin. 12 1 capo
FF Cotton 21-24 gg 1 capo

Si consiglia di lavorare a due o più guidafile

USE:

Flat machine 12 1 ply
FF Cotton 21-24 gg 1 ply

We recommend to knit using more than one threadguide

COLORI:

Cartella propria con selezione di colori uniti.
Si possono tingere colori uniti a richiesta

COLOURS:

*own color card with selected solid colors.
Solid colors: Custom solid colours can be dyed upon request.*

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori disponibili: a partire da 1 kg.
Collo ideale: kg. 24 circa
Colori uniti a campione, tinti in matassa kg. 6-16-30-42-63-84-126-252
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita

IDEAL QUANTITIES:

*Available colors: starting from 1 kg. each
Ideal box: approximately kgs. 24
Custom, hank dyed, solid shades: kgs. 6-16-30-42-63-84-126-252
Surcharges: will be added according to our general sales conditions.*

SOLIDITA':

CONFORMITA' NOROMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)

FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest ,to ask for special color fastness

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

*We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2019/20

DATA RILASCIO: 05/06/2018