



# DRAGON

Nm 2x2/120



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (SE) seta	<b>COMPOSITION:</b> 100% (SE) silk
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	<b>FEATURES:</b> <i>TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed</i> <i>CONSTRUCTION: Worsted yarns</i> <i>KNOTS: Splicer</i> <i>PACKAGING: Cones of about 1kg</i> <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4</i>
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 16-18    1 capo Cotton 30 - 33 gg    1 capo	<b>USE:</b> <i>Flat machine 16-18    1ply</i> <i>FF Cotton 30-33 gg    1ply</i>
<b>COLORI:</b> Cartella propria con selezione di colori uniti Colori mélange: stock service Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLOURS:</b> <i>Own colour card with selected solid colours</i> <i>Melange colours: stock service,</i> <i>Custom-made colours can be dyed.</i>
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> colori pronti a partire da 1 kg Collo ideale kg 20 circa Mélange: colli da Kg.24 circa. Colori uniti o al campione: kg. 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-156 supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> <i>Available colours: starting from 1 kg each</i> <i>Standard box approximately kg 20</i> <i>Mélange colours: Box of approx. 24 Kg</i> <i>Solid custom colours: 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-156 kg surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.</i>
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>(Category B products directly in contact with the skin)</i> <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 1/2 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fitezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Pre-press</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30°with softener for 1/2 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>It is possible to dry clean or with hydrocarbons</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>

STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2019/20

DATA RILASCIO: 05/06/2018