MILLENNIUM
Nm 2/60

COMPOSIZIONE: 100**%** lana merino ultrafine 120'S	***COMPOSITION:*** *100% ultrafine merino wool 120'S*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3/4*
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	***USE:*** *Flat machine 16-18 1ply* *FF Cotton 30-33 gg 1ply*
COLORI: Cartelle propria. Mélange, super mélanges e Uniti stock service Si possono tingere colori uniti a richiesta.	***COLOURS:*** *Own colour card. Mélange, super mélanges and solid colours stock service* *Custom-made solid colour can be dyed.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti bco e candeggiati: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600 Colori uniti o al campione: kg 6-9-12-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *Colours white and bleached: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150–300-600* *Solid custom colors: kg 6-9-13-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2019/20

DATA RILASCIO: 05/06/2018

MILLENNIUM
Nm 2/80

COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino ultrafine 120'S	***COMPOSITION:*** *100%(WV) ultrafine merino wool 120'S*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3/4*
IMPIEGO: Rett. Fin. 18-21 1 capo Cotton 33-37-42 gg 1 capo	***USE:*** *Flat machine 18-21 1ply* *FF Cotton 33-37-42 gg 1ply*
COLORI: Cartelle propria con selezione di colori mélange, super mélanges e Uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	***COLOURS:*** *Own colour card with selected mélange, super mélanges and solid colours* *Custom-made solid colour can be dyed.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti bco e candeggiati: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600 Colori uniti o al campione: kg 6-9-12-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *Colours white and bleached: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150–300-600* *Solid custom colors: kg 6-9-13-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2019/20

DATA RILASCIO: 05/06/2018