H2DRY RE-ACTIVE

Nm 2/60

www.h2dry.it

Botto Poala

COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino ultrafine 120'S	***COMPOSITION:*** *120'S ultrafiine merino wool*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 ALTA TRASPIRABILITA' – NATURALE ELASSTICITA' BELLEZZA INGUALCIBILE – TOTAL EASY CARE	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1 kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* *HIGHT BREATHABILITY – NATURAL ELASTIC* *UNCRUSHABLE BEAUTY – TOTAL EASY CARE*
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	***USE:*** *Flat machine 16-18 1ply* *FF Cotton 30-33 gg 1ply*
COLORI: Cartella propria con selezione colori mélange e uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	***COLOURS:*** *Own color card with selected mélange and solid colors.* *Customer's solid color can be dyed upon request.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-12-24-30-40-60-73 100-150-300-600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available colour starting from 1 kg each. Cartons of approx. Kg.24.* *Solid custom colours: Kgs: 6-9-12-16-30-40-60-73-100-150-300-600* *Surcharge: will be added according to our general sales conditions.*
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con sapone per 2/3 minuti . **Sconsigliamo l'utilizzo di ammorbidenti siliconici** Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with soap for 2/3 minutes* ***We suggest to avoid silicone/based softeners*** *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

ETICHETTATURA



(LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

Il filato RE-ACTIVE ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura "TOTAL EASY CARE", pertanto è adatto a produrre maglieria "TOTAL EASY CARE" se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK. La garanzia "TOTAL EASY CARE" prevede la specifica richiesta all'atto dell'ordine.

RE-ACTIVE yarn meets WOOLMARK standards for "TOTAL EASY CARE" labelling, therefore it is suited to produce "TOTAL EASY CARE" garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing as per WOOLMARK instructions. The "TOTAL EASY CARE" guarantee must be specifically requested when ordering.

(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry)

STAGIONE **AUTUNNO-INVERNO 2019/20**

DATA RILASCIO: **05/06/2018**

H2DRY RE-ACTIVE

Botto Poala

Nm 2/80

www.h2dry.it

COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino ultrafine 120'S	***COMPOSITION:*** *120'S merino ultrafine wool*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: In tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 ALTA TRASPIRABILITA' – NATURALE ELASSTICITA' BELLEZZA INGUALCIBILE – TOTAL EASY CARE	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1 kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* *HIGHT BREATHABILITY – NATURAL ELASTIC* *UNCRUSHABLE BEAUTY – TOTAL EASY CARE*
IMPIEGO: Rett. Fin. 18-21 1 capo Cotton 33-37-42 gg 1 capo	***USE:*** *Flat machine 18-21 1ply* *FF Cotton 33-37-42 gg 1ply*
COLORI: Cartella propria con selezione colori mélange e uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	***COLOURS:*** *Own color card with selected mélange and solid colors.* *Customer's solid color can be dyed upon request.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60 73-100-150-300-600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available colour starting from 1 kg each. Cartons of approx. Kg.24.* *Solid custom colours: Kgs: 6-9-12-16-30-40-60-73-100-150-300-600* *Surcharge: Will be added according to our general sales conditions.*
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con sapone per 2/3 minuti . **Sconsigliamo l'utilizzo di ammorbidenti siliconici** Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with soap for 2/3 minutes* ***We suggest to avoid silicone/based softeners*** *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

ETICHETTATURA



(LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

Il filato RE-ACTIVE ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura "TOTAL EASY CARE", pertanto è adatto a produrre maglieria "TOTAL EASY CARE" se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK. La garanzia "TOTAL EASY CARE" prevede la specifica richiesta all'atto dell'ordine.

RE-ACTIVE yarn meets WOOLMARK standards for "TOTAL EASY CARE" labelling, therefore it is suited to produce "TOTAL EASY CARE" garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing,as per WOOLMARK instructions. The "TOTAL EASY CARE" guarantee must be specifically requested when ordering.



(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry)

www.h2dry.it

STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2019/20 **DATA RILASCIO: 05/06/2018**