BERING

Z33071

Nm.2/60 Tex.16,6x2

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
50% (WV) lana extrafine 50% (VI) viscosa	*50% (WV) extrafine wool* *50% (VI) viscose*
COLORI	***COLOURS***
Vedere propria cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. Data la particolare mista di questo filo, non tutti i toni possono essere riprodotti fedelmente.E' possibile, in alcuni casi, che si manifesti un leggero effetto melange.	*See own illustrative solid colour card.* *Custom solid colours can be dyed upon request.* *Due to special composition, it may be difficult to exactly reproduce all requested shades. Occasionally a slight melange effect may appear.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
E' possibile produrre quantità da kg. 6-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	*6-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 Kg lots are available on request at extra charge according to our general sales conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	*Worsted yarn* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1 kg*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30 – 33 1 capo	*Flat machine 16-18 1 ply* *FF Cotton 30 – 33 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2017

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 04/01/2016