Botto Poala

CIGNO

ZP06492-ZP06491

Nm 13.000 Tex 79,9

COMPOSIZIONE	*COMPOSITION*
66% (WV) extrafine merino wool 28% (SE) seta 6%(PA) poliammide	*66% (WV)extrafine merino wool* *28% (SE) silk* *6% (PA) polyamide*
COLORI	***COLOURS***
Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	*Solid Custom colours can be dyed.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colours may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori uniti: Kg 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	*Solid colours:* kg 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 *Extra charge according to our General Sales Conditions*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	*Worsted yarn* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1 kg*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 12 1 capo Cotton 21-24 1 capo	*Flat machine 12 1 ply* *FF Cotton 21-24 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare a 30/35°con ammorbidente per 5/8 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare. Si consiglia di lavorare a due o più guida fili. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 30/35°with softner for 5/8 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes* *Tumble dry at 70/80 °* *Press with generous steam* *Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns* *We suggest to knit with 2 or more yarn carriers* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 04/01/2016