



Botto Poala

DAHLIA

ZP04872

Nm. 2/60 Tex 16.6x2

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
40% (WV) Lana merino extrafine 120'S 30% (SE) Seta 30% (WS) Cashmere	40% (WV) Extrafine merino wool 120'S 30% (SE) Silk 30% (WS) Cashmere
COLORI Cartella propria integrazione Nanchino. Colori uniti ed effetto sablé Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Own colour card additional colours Nanchino. Solid and sablé effect colours. Customer's solid colour can be dyed upon request. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori stock service: a partire da kg. 1 per colore Collo ideale: Kg. 24 circa Colori uniti non in stock: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 Melanges non in stock: min. kg. 150 per colore Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES Stock service colours: starting from kg. 1 each Standard box: approx. Kg.24 Non stock solid's: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 Non stock melanges: min. kg. 150 each Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	FEATURES Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
IMPIEGO Rett. Fin. 16 - 18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	USE Flat machine 16 - 18 1ply FF Cotton 30-33 gg 1ply
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fitezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softner for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING
STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017	Documento Approvato
DATA RILASCIO: 04/01/2016	