



HOLIDAY

ZF5243

Nm 2/27 Tex 37x2

COMPOSIZIONE 100% (WV) lana extrafine "NATURAL ELASTIC WOOL"	COMPOSITION 100% (WV) extra fine wool "NATURAL ELASTIC WOOL"
COLORI Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Solid custom colours can be dyed. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori uniti: Kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Solid colours: Kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	FEATURES Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
IMPIEGO Rett. Fin. 12-14 Cotton 21 - 24 - 27 gg	USE Flat machine 1214 FF Cotton 21 - 24 - 27 gg
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING

STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 04/01/2016



HOLIDAY

ZF5244
Nm 2/36 Tex 37x2

COMPOSIZIONE 100% (WV) lana extrafine "NATURAL ELASTIC WOOL"	COMPOSITION 100% (WV) superfine wool "NATURAL ELASTIC WOOL"
COLORI Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Custom solid colours can be dyed upon request. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori uniti: Kg 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Solid colours: Kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	FEATURES Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
IMPIEGO Rett. Fin. 14 1 capo Cotton 24 – 27 gg 1 capo	USE Flat machine 14 1ply FF Cotton 24 – 27 gg 1ply
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 04/01/2016