H2DRY K-WOOL

HIGHT TWIST

Z66994-Z66993

Nm.2/60 Tex.16,6x2

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
100% (WV) lana merino extrafine (19,5 Micron) (Lavabile in lavatrice a 40℃)	*100%(WV) extrafine merino wool (19,5 Micron)* *(Machine washable at 40℃)*
COLORI	***COLOURS***
Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	*Custom solid colours can be dyed upon request.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colours may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
.Colori uniti a campione kg 6-9-16-30-40-60-70-100-150-300-600 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	*custom solid colours:* *Kgs.* 6-9-16-30-40-60-70-100-150-300-600 *Surcharge: will be added according to our general sales conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ALTA TRASPIRABILITA' – NATURALE ELASTICITA' BELLEZZA INGUALCIBILE – TOTAL EASY CARE	*Worsted yarn* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1 kg* *HIGHT BREATBILITY – NATURAL ELASTIC* *UNCRUSHABLE BEAUTY – TOTAL EASY CARE*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	*Flat machine 16-18 1ply* *FF Cotton 30-33 gg 1ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con sapone per 2/3 minuti . Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with soap for 2/3 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***

LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

Il filato K-WOOL ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura "TOTAL EASY CARE", pertanto è adatto a produrre maglieria "TOTAL EASY CARE" se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK. La garanzia "TOTAL EASY CARE" prevede la specifica richiesta all'atto dell'ordine.

K-WOOL yarn meets WOOLMARK standards for "TOTAL EASY CARE" labelling, therefore it is suited to produce "TOTAL EASY CARE" garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing,as per WOOLMARK instructions. The "TOTAL EASY CARE" guarantee must be specifically requested when ordering.

(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry)

STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017 **Documento Approvato**

DATA RILASCIO: 04/01/2016