



Botto Poala®

LABRADOR

ZP00134 – ZP00132

Nm.2/80 Tex.12,5x2



COMPOSIZIONE 100% (WV) lana merino superfine 140'S (16,5 Micron)	COMPOSITION 100%(WV) 140'S superfine merino wool (16,5 Micron)
COLORI Cartelle propria con Millennium. Supermelanges e Uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Own colour card with Millennium. Supermelanges and solid colours Custom-made solid colour can be dyed. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Uniti: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 – 150 – 300-600 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 – 150 – 300-600 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	FEATURES Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
IMPIEGO Rett. Fin. 18-21 1 capo Cotton 33-37-42 gg 1 capo	USE Flat machine 18-21 1ply FF Cotton 33-37-42 gg 1ply
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2017

DATA RILASCIO: 04/01/2016

Documento Approvato

