Botto Poala®

SAVILE

ZP04941

Nm.2/60 Tex.16,6x2

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
70% (WV) lana merino extrafine 120'S 30% (SE) seta	70% (WV) 120'S extrafine merino wool 30% (SE) silk
COLORI	**COLOURS**
Cartella integrazione Nanchino. Colori uniti ed effetto sablè. Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	Additional colours card Nanchino. Solid and sablé colours. Customer's solid colour can be dyed upon request. *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa E' possibile produrre quantità da kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	*Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *Kg 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.*
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	*Worsted yarn* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1 kg*
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin.16-18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	Flat machine 16-18 1ply Fully Fashion 30-33 gg 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2017

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 04/01/2016