



Botto Poala

SOLE

ZP41511

Nm.9.000 Tex 111

COMPOSIZIONE 65% (SE) seta 35% (LI) lino	COMPOSITION 65% (SE) silk 35% (LI) linen
COLORI Cartella Mazatlan con colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Colour card for solid colours with Mazatlan. Custom-made solid colours can be dyed. We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per Woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 20 circa E' possibile produrre quantità da kg. 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	FEATURES Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
IMPIEGO Rett. Fin. 7 1 capo	USE Flat machine 7 1 ply
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softner for 2/3 minut es Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2017

DATA RILASCIO: 04/01/2016

Documento Approvato