



*Botto Poala*  
**POLAR COTTON**

ZP06081

Nm 2/64 Tex 15,6X2

<b>COMPOSIZIONE</b> 100%(CO) cotone Supima	<b>COMPOSITION</b> 100%(CO) Supima cotton
<b>COLORI</b> Vedere propria cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLOURS</b> See own illustrative solid colour card. Custom solid colours can be dyed upon request.
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 20 circa E' possibile produrre quantità da kg. 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 20 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
<b>CARATTERISTICHE</b> Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	<b>FEATURES</b> Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 16-18 Cotton 30-33 gg	<b>USE</b> Flat machine 16-18 Cotton 30-33 gg
<b>FINISSAGGIO</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softner for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>
<b>STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017</b>	<b>Documento Approvato</b>
<b>DATA RILASCIO: 04/01/2016</b>	



*Botto Poala*  
**POLAR COTTON**

ZP06082

Nm 2/100 Tex 10X2

<b>COMPOSIZIONE</b> 100%(CO) cotone Supima	<b>COMPOSITION</b> 100%(CO) Supima cotton
<b>COLORI</b> Vedere propria cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLOURS</b> See own illustrative solid colour card. Custom solid colours can be dyed upon request.
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 20 circa E' possibile produrre quantità da kg. 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 20 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
<b>CARATTERISTICHE</b> Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	<b>FEATURES</b> Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 18-21 Cotton 33-37-42 gg	<b>USE</b> Flat machine 18-21 Cotton 33-37-42 gg
<b>FINISSAGGIO</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softner for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>
<b>STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017</b>	<b>Documento Approvato</b>
<b>DATA RILASCIO: 04/01/2016</b>	