



Botto Poala
SUMMER DREAM

ZP06091

Nm 2/100 Tex 10x2

COMPOSIZIONE 78%(CO) cotone Giza 14%(SE) seta 8%(WS) cashmere	COMPOSITION 78%(CO) Giza cotton 14%(SE) silk 8%(WS) cashmere
COLORI Vedere propria cartella illustrativa colori uniti con Polar Cotton. Si possono tingere colori uniti a richiesta. E' possibile, in alcuni casi, che si manifesti un leggero effetto melange	COLOURS See own illustrative solid colour card with Polar Cotton. Custom solid colours can be dyed upon request. Occasionally a slight melange effect may occur.
QUANTITA' OTTIMALI Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa E' possibile produrre quantità da kg. 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 20 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-250 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	FEATURES Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
IMPIEGO Rett. Fin. 18-21 Cotton 33-37-42 gg	USE Flat machine 18-21 Cotton 33-37-42 gg
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softner for 2/3 minut es Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	LABELLING
STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017	Documento Approvato
DATA RILASCIO: 04/01/2016	