CALLA
Nm 2/80

COMPOSIZIONE: 70% (WV) Lana merino ultrafine 160'S 30% (SE) Seta	***COMPOSITION:*** *70% (WV) ultrafine merino wool 160'S* *30% (SE) Silk*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *3/4*
IMPIEGO: Rett. Fin. 18-21 1 capo Cotton 33-37-42 gg 1 capo	***USE:*** *Flat machine 18-21 1ply* *FF Cotton 33-37-42 gg 1ply*
COLORI: Colori uniti ed effetto sablè. Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori con effetto sablé devono essere considerati a titolo indicativo, in quanto la loro riproduzione può variare a seconda della composizione del filo sul quale gli stessi vengono tinti. È bene pertanto tenere in considerazione che non siamo sempre in grado di garantire una perfetta e fedele riproduzione del colore rispetto al campione di riferimento.	***COLOURS:*** *Solid and sablé colours.* *The sablé colors have to be considered as an indication, as their reproduction can vary depending on the composition of the yarn on which they are dyed, please note that we are not always able to guarantee a perfect and faithful color reproduction.*
QUANTITA' OTTIMALI: Collo ideale kg 24 circa È possibile produrre quantità da kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *Standard box approximately kg 24* *6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 kg lots can be dyed;* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con sapone per 2/3 minuti . Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with soap for 2/3 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

STAGIONE **PRIMAVERA – ESTATE 2019**

DATA RILASCIO: **02/01/2018**