CANNES
Nm. 8.300

COMPOSIZIONE: 100%(CO) cotone Giza	***COMPOSITION:*** *100%(CO) Giza cotton*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Slicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *3/4*
IMPIEGO: Rett. Fin. 7-8 1 capo	***USE:*** *Flat machine 7-8 1 ply*
COLORI: Cartella propria con colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	***COLOURS:*** *Specific colour card for solid colours. Custom-made solid colours can be dyed.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti a partire da 1 kg Collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione kg. 21-36-90-105 Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available colours: starting from 1 kg each* *Standard box approximately kg 20* *Solid custom colors: 21-36-90-105 kg* *Surcharge: will be asked according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con sapone per 1/2 minuti . Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with soap for 1/2 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

STAGIONE **PRIMAVERA – ESTATE 2019**

DATA RILASCIO: **02/01/2018**