# CASHWOOL SWE

Nm 2/30

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino extrafine | ***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1 kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 12-14 1 capo<br>FF Cotton 21-24-27 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 12-14 1 ply*<br>*FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply* |
| **COLORI:**<br>Mélange super mélange e uniti: cartella propria con stock service. Si possono tingere colori uniti a richiesta. | ***COLOURS:***<br>*Mélange, super mélange and solid colors: own stock service colors card. Custom solid colors can be dyed upon request.* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori stock service a partire da kg 1<br>Colli da 24 Kg. circa.<br>Colori uniti a richiesta: Kg 9-18-30-45-70-100-160-320-630.<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Stock service color starting from 1 kg each*<br>*Cartons of approx. 24 Kg*<br>*Solid custom colors: Kg 9-18-30-45- 70-100-160-320-630.*<br>*Surcharges: will be added according to our general sales conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br>***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |

**ETICHETTATURA**



(LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

Il filato CASHWOOL /SWE ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura "TOTAL EASY CARE", pertanto è adatto a produrre maglieria "TOTAL EASY CARE" se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK.

CASHWOOL /SWE yarn meets WOOLMARK standards for "TOTAL EASY CARE" labelling, therefore it is suitable to produce "TOTAL EASY CARE" garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing as per WOOLMARK instructions.

(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry

**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2019**

**DATA RILASCIO: 02/01/2018**

# CASHWOOL SWE

Nm 2/48

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino extrafine | ***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1 kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 14-16 1 capo<br>Cotton 24-27-30 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 14-16 1ply*<br>*FF Cotton 24-27-30 gg 1ply* |
| **COLORI:**<br>Cartella propria con selezione di colori mélange super mélange e uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. | ***COLOURS:***<br>*Own with selected mélange, super mélange and solid colors*<br>*Custom solid colors can be dyed upon request.* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti a partire da kg 1<br>Colli da circa Kg 24<br>Colori uniti a richiesta: Kg 9-18-30-45-70-100-160-320-630.<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Available color starting from 1 kg each*<br>*Cartons of approx. 24 Kg*<br>*Solid custom colors: Kg 9-18-30-45- 70-100-160-320-630.*<br>*Surcharges: will be added according to our general sales conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br>***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |

**ETICHETTATURA**



(LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

Il filato CASHWOOL /SWE ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura "TOTAL EASY CARE", pertanto è adatto a produrre maglieria "TOTAL EASY CARE" se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK.

CASHWOOL /SWE yarn meets WOOLMARK standards for "TOTAL EASY CARE" labelling, therefore it is suitable to produce "TOTAL EASY CARE" garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing as per WOOLMARK instructions.

(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry

**STAGIONE PRIMAVERA-ESSTATE 2019**

**DATA RILASCIO: 02/01/2018**