



CASHWOOL

Nm 1/30 – 1/48



COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino extrafine

COMPOSITION: 100% (WV) superfine merino wool

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse
 TIPOLOGIA: Filato pettinato
 NODI: Splicer
 CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca
 PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

FEATURES:

TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed
 CONSTRUCTION: Worsted yarns
 KNOTS: Splicer
 PACKAGING: Cones of about 1 kg
 PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

IMPIEGO:

Rett. Fin. 18 - 21 1 capo
 FF Cotton 33-37-42 gg 1 capo

USE:

Flat machine 18 - 21 1 ply
 FF Cotton 33-37-42 gg 1 ply

COLORI:

Cartella colori stock service
 Si possono tingere colori uniti a richiesta

COLOURS:

Own shade card stock service
 Custom solid colors can be dyed upon request.

QUANTITA' OTTIMALI:

colori a stock service a partire da 1 kg
 Colli da 24 Kg. circa.
 Colori uniti a richiesta: kg. .9-18-30-45- 70-100-160-320-630.
 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES:

Stock service colors starting from 1 kg each
 Cartons of approx. 24 kg
 Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.
 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
 CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
 (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
 GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
 (Category B products directly in contact with the skin)

PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica

FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest ,to ask for special color fastness

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
 effettuare un accurato prestiro
 rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
 lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
 Centrifugare 2/3 minuti a 800 giri
 Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
 estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
 Stirare con poco vapore.
 E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
 Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fitezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
 Turn garments inside out
 Pre-press
 Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
 Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minutes
 Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
 Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
 Press with little steam
 It is possible to dry clean or with hydrocarbons
 Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



STAGIONE **PRIMAVERA-ESTATE 2019**

DATA RILASCIO: 02/01/2018




CASHWOOL

Nm 2/30



COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino extrafine	COMPOSITION: 100% (WV) extrafine merino wool
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	FEATURES: TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
IMPIEGO: Rett. Fin. 12-14 1 capo FF Cotton 21-24-27 gg 1 capo	USE: Flat machine 12-14 1 ply FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply
COLORI: Cartella colori stock service colori uniti, mélange e super mélange	COLOURS: Own shade card stock service solid, mélange and super-mélange
QUANTITA' OTTIMALI: colori a stock service a partire da 1 kg Colli da 24 Kg. circa. Colori uniti a richiesta: kg. .9-18-30-45- 70-100-160-320-630. Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES: Stock service colors starting from 1 kg each Cartons of approx. 24 kg Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630. Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine	FASTNESS: REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 2/3 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2019






DATA RILASCIO: 02/01/2018



CASHWOOL

Nm 2/36



COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino extrafine	COMPOSITION: 100% (WV) extrafine merino wool
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	FEATURES: TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
IMPIEGO: Rett. Fin. 12-14 1 capo FF Cotton 21-24-27 gg 1 capo	USE: Flat machine 12-14 1 ply FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply
COLORI: Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella CASHWOOL 2/30	COLORS: Selection of mélange, super mélange and solid colours. See CASHWOOL 2/30 colour card.
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pront: service a partire da kg 1 Colli da 24 Kg. circa. Colori uniti o al campione: kg. 9-18-30-45- 70-100-160-320-630. Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES: Available colors: starting from 1kgs each Cartons of approx. 24 kg Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630. Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine	FASTNESS: REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICETTATURA <div style="text-align: center;">      </div>	
STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2019 DATA RILASCIO: 02/01/2018	



CASHWOOL

Nm 2/48



COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino extrafine

COMPOSITION: 100% (WV) extrafine merino wool

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in tops in matasse
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

FEATURES:

TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

IMPIEGO:

Rett. Fin. 14-16 1 capo
FF Cotton 27-30-33 gg 1 capo

USE:

Flat machine 14-16 1 ply
FF Cotton 27-30-33 gg 1 ply

COLORI:

Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella CASHWOOL 2/30

COLORS:

Selection of melange, super melange and solid colours. See CASHWOOL 2/30 colour card.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori a pronti: a partire da 1 kg
Colli da 24 Kg. circa.
Colori uniti o al campione: kg. .9-18-30-45-70-100-160-320-630.
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES:

Available colors: starting from 1 kgs each
Carton of approx 24 Kg.
Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.
Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
It is possible to dry clean or with hydrocarbons
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



STAGIONE **PRIMAVERA-ESTATE 2019**

DATA RILASCIO: **02/01/2018**