



DRAGON

Nm 2x2/120



COMPOSIZIONE: 100% (SE) seta	COMPOSITION: 100% (SE) silk
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	FEATURES: <i>TYPE OF DYEING:</i> tops dyed and hank dyed <i>CONSTRUCTION:</i> Worsted yarns <i>KNOTS:</i> Splicer <i>PACKAGING:</i> Cones of about 1kg <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200):</i> 3/4
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30 - 33 gg 1 capo	USE: <i>Flat machine</i> 16-18 1ply <i>FF Cotton</i> 30-33 gg 1ply
COLORI: Cartella propria con selezione di colori uniti Colori mélange: stock service Si possono tingere colori uniti a richiesta.	COLOURS: <i>Own colour card with selected solid colours</i> <i>Melange colours: stock service,</i> <i>Custom-made colours can be dyed.</i>
QUANTITA' OTTIMALI: colori pronti a partire da 1 kg Collo ideale kg 20 circa Mélange: colli da Kg.24 circa. Colori uniti o al campione: kg. 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-156 supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES: <i>Available colours: starting from 1 kg each</i> <i>Standard box approximately kg 20</i> <i>Mélange colours: Box of approx. 24 Kg</i> <i>Solid custom colours: 6-12-16-24-36-48-55-60-72-100-120-132-144-156 kg surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.</i>
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine	FASTNESS: <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>(Category B products directly in contact with the skin)</i> In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con sapone per 1/2 minuti . Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Pre-press</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30°with soap for 1/2 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>It is possible to dry clean or with hydrocarbons</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>

STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2019

DATA RILASCIO: 02/01/2018