



ZUCCHERO FILATO

Nm 4.300



COMPOSIZIONE: 43% (SE) seta-57% (PA) poliammide

COMPOSITION: 43% (SE) silk-57% (PA) polyamide

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in matasse
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: A mano
CONFEZIONE: Rocche da gr 500 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4

Trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.

FEATURES:

TYPE OF DYEING: hank dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Hand made
PACKAGING: Cones of about gr 500
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4

Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns

IMPIEGO:

Rett. Fin. 3-5 1 capo

Si consiglia di lavorare a due o più guidafile

USE:

Flat machine 3-5 1ply

We recommend to knit using more than one threadguide

COLORI:

Solo colori uniti.
Si possono tingere colori uniti a richiesta.
Data la particolare mista di questo filo, non tutti i toni possono essere riprodotti fedelmente. È possibile un leggero effetto mélange.

COLOURS:

*Only solid colors.
Custom-made solid color can be dyed.
Considering its special composition, it may be difficult to exactly reproduce all requested shades.
On some specific tones a slight mélange effect may result.*

QUANTITA' OTTIMALI:

È possibile produrre quantità da kg.6-12-24-30-40-60
Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita

IDEAL QUANTITIES:

*6-12-16-24-30-40-60 kg lots can be dyed;
Surcharge: will be asked according to our General Sales Conditions.*

SOLIDITA':

A causa della composizione del filato le solidità GB 18401 (Cina) non sono garantite.

Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti.

Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.

FASTNESS:

Due to the yarn composition the GB 18401 (Cina) are not guaranteed.

Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours.

Any other special fastness should be expressly requested.

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con sapone per 1/2 minuti .
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

*We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30°with soap for 1/2 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
It is possible to dry clean or with hydrocarbons
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*



STAGIONE **PRIMAVERA – ESTATE 2019**

DATA RILASCIO: **02/01/2018**