

WINDY

Nm. 3000

48% (WV) LANA EXTRAFINE

32% (WP) ALPACA

20% (PA) POLIAMMIDE



WINDY

Nm. 3000

48% (WV) EXTRAFINE WOOL

32% (WP) ALPACA

20% (PA) POLYAMIDE



IMPIEGO

Rett. Fin. 3

a 1 capo

KNITTING

Flat Machine Gauge 3

1 Ply

FINISSAGGIO

Per esaltare al meglio la gonfiezza e leggerezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua a 30°C con ammorbidente. Stirare con abbondante vapore.

FINISHING

To enhance the bulkiness and lightness of the yarn, we suggest light milling in water at 30°C with a softener. Generous steaming is recommended.

COLORI UNITI

Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti; sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops di cartella.

SOLID COLOURS

Plain colours can be dyed on request. Preliminary knitting and finishing tests are necessary to verify if the garments meet customer requirements; dyeing plain colours results in yarn that is less bulky compared to top-dyed colours.



INDEX

099070	3D	620565	3C
620243	2D	621891	1C
620555	1B	621908	3A
620556	1D	621909	3B
620559	4A	621911	2A
620560	4B	621912	2B
620562	4D	621914	1A
620563	4C	630308	2C

1

2

3

4



621914



621911



621908



620559

A



620555



621912



621909



620560


B



621891



630308



620565




620563


C



620556



620243



099070



620562

D