MO-AIR

Z37132

Nm 3200 - Tex 312,5

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
42% (WV) lana extrafine 41% (WM) mohair 17% (PA) poliammide	42%(WV) extrafine wool 41%(WM) mohair 17% (PA) polyamide
COLORI	**COLOURS**
Cartella propria Melange e uniti. Uniti: **Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti. Sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops.** *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own colour card Melange and solid. Solid colours: **Plain colours can be dyed on request. Preliminary knitting and finishing test are necessary to verify that the garments meet customer requirements, because dying for plain colours results in yarns that are less bulky compared to top-dyed colours.** *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Melange: colli da circa Kg.20 Per colli di peso minore vengono applicati supplementi per minimi. Uniti: kg.65-85-125-250. E' possibile produrre quantità di kg.6-16-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	Melange: cartons of approx. Kg.20 An extra charge will be required for cartons of inferior weight. Solid: kg. 65-85-125-250. kg.6-16-30-40 lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
La lucentezza e la mano del mohair risultano esaltati al massimo per effetto della particolare tecnologia AIR SPUN. Sistema progettato da *Zegna Baruffa Lane Borgosesia* che rende il filato estremamente voluminoso, quindi leggero e soffice e di peso specifico molto basso.	The shine and the hand feel of mohair are brought out to the maximum extent through the special AIR SPUN new technique. This spinning system has been studied and patented by *Zegna Baruffa Lane Borgosesia*. It makes the yarn extremely bulky and soft. The resulting knits are ultra-light in weight.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 3 1 capo	Flat machine 3 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Si consiglia una breve follatura 2-3 minuti in acqua tiepida 30°-35°C con ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore.	A short milling for 2-3 min. in warm water at 30-35°C with softener is recommended. Finish giving generous steam.
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2013 2014

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 13/02/2013