




SAILOR

Z66071

Nm 2/28 Tex 35.7x2

COMPOSIZIONE 60% (WV) lana fine 40% (PA) poliammide	COMPOSITION 60% (WV) fine wool 40% (PA) polyamide
COLORI Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i> Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.	COLOURS Solid Custom-made colours can be dyed. <i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i> Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.
QUANTITA' OTTIMALI kg.70-100-150-300. E' possibile produrre quantità di kg.16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Kg. 70-100-150-300. 16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato comfort. La morbidezza del prodotto è data dalle particolari caratteristiche del poliammide siliconato che dà al capo finito una mano dolce e confortevole.	FEATURES Comfort yarn The softness of this product comes from the particular features of the silicon-coated polyamide, which gives the finished garment a soft, comfortable hand.
IMPIEGO Rett. Fin. 12-14 FF Cotton 24 gg 1 capo Rett. Fin. 7-8 FF Cotton 12 gg 2 capi	USE Flat machine 12-14 FF Cotton 24 gg 1 ply Flat machine 7-8 FF Cotton 12 gg 2 plies
FINISSAGGIO Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asc iugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular aspect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly.
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2013 2014

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 143/06/2012



SAILOR

Z66072

Nm 2/48 Tex 20,8x2

COMPOSIZIONE 60% (WV) lana fine 40% (PA) poliammide	COMPOSITION 60% (WV) fine wool 40% (PA) polyamide
COLORI Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i> Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.	COLOURS Solid Custom-made colours can be dyed. <i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i> Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.
QUANTITA' OTTIMALI kg.70-100-150-300. E' possibile produrre quantità di kg.16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Kg. 70-100-150-300. 16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato comfort. La morbidezza del prodotto è data dalle particolari caratteristiche del poliammide siliconato che dà al capo finito una mano dolce e confortevole.	FEATURES Comfort yarn The softness of this product comes from the particular features of the silicon-coated polyamide, which gives the finished garment a soft, comfortable hand.
IMPIEGO Rett. Fin. 14 FF Cotton 27 gg 1 capo	USE Flat machine 14 FF Cotton 27 gg 1 ply
FINISSAGGIO Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asc iugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular aspect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly.
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2013 2014

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 14/06/2012