



## WINDY

Z3695

Nm.3000 Tex 333,3

<b>COMPOSIZIONE</b> 48% (WV) lana extrafine 32% (WP) alpaca 20% (PA) poliammide	<b>COMPOSITION</b> 48% (WV) superfine wool 32% (WP) alpaca 20% (PA) polyamide
<b>COLORI</b> Cartella propria.	<b>COLOURS</b> Own colour card.
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Colli da circa Kg 20 Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Cartons of approx. 20 Kg An extra charge will be required for cartons of inferior weight.
<b>CARATTERISTICHE</b> La delicatezza e la scivolosità della ALPACA SURI sono esaltate al massimo per effetto della particolare tecnologia AIR SPUN. Sistema progettato da Zegna Baruffa Lane Borgosesia che rende il filato estremamente voluminoso, quindi leggero e soffice e di peso specifico molto basso.	<b>FEATURES</b> The softness and lustre of SURI ALPACA are exalted and brought out through the special AIR SPUN new technique. This spinning system has been studied and patented by our company. It makes the yarn extremely bulky and soft. The resulting knits are ultra-light in weight.
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin.3 1 capo	<b>USE</b> Flat machine 3 1 ply
<b>FINISSAGGIO</b> Per esaltare al meglio la gonfiezza e leggerezza si consiglia una leggera follatura di 2-3 minuti, in acqua a 35°C con n ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore.	<b>FINISHING</b> To enhance the bulkiness and lightness of the yarn we suggest a light milling in water at 35°C with softener. A generous steaming is recommended.
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>

STAGIONE: AUTUNNO NVERNO 2013 2014

DATA RILASCIO: 15/06/2012

Documento Approvato