



Y-er
Z34932
Nm 8000 - Tex 125

COMPOSIZIONE 80%(WV) lana extrafine 20%(PA) poliammide	COMPOSITION 80%(WV) extrafine wool 20%(PA) polyamide
COLORI Selezione di colori su cartella Mousse 8000. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Selection of colours on the folder Mousse 8000. <i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Colli da circa Kg 20 per i colori contrassegnati. Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi E' possibile produrre con un minimo di kg.20 tutti i colori di cartella Mousse.	IDEAL QUANTITIES Cartons of approx. 20 Kg for colours marked An extra charge will be required for cartons of inferior weight. 20 kg lots are available on request from Mousse colour card.
CARATTERISTICHE Dall'aspetto flanellato, vaporoso, soffice, quasi senza peso, questo filato offre una cartella colori del tutto coordinabile alla proposta CASHWOOL melange. Può essere abbinato ad altri filati della collezione. E' un filo di assoluta qualità e morbidezza, piacevole da indossare, adatto anche ad un abbigliamento giovane e informale.	FEATURES This yarn has a brushed, soft, almost weightless appearance and its colour card harmonises with the CASHWOOL melange shades. Combined with other yarns it produces effects in relief for premium quality, sophisticated men's and women's knitwear. Since the raw materials and colour components are those used for the CASHWOOL, this yarn fully matches the CASHWOOLshades.
IMPIEGO Rett. Fin. 7/8 1 capo Rett. Fin. 5 2 capi	USE Flat machine 7/8 1 ply Flat machine 5 2 plies
FINISSAGGIO Si consiglia una breve follatura 2-3 minuti in acqua tiepida 35°C con ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A short milling for 2-3 min. In warm water at 35°C with softener is recommended. Finish giving generous steam.
ETICHETTATURA	LABELLING

STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2013 2014

DATA RILASCIO: 15/06/2012

Documento Approvato