



ALASHAN STRETCH

ZP04981

Nm.26000 Tex. 38.4 x 1

| | |
|---|---|
| COMPOSIZIONE 92% (WV) Cashmere 8% Poliestere PBT elitè | COMPOSITION 92% (WV) Cashmere 8% (PL) Polyester PBT elitè |
| COLORI Solo colori Uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i> | COLOURS Only Solid colours. Customer's solid colour can be dyed upon request <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i> |
| QUANTITA' OTTIMALI Kg. 6-16-30-40-65-85-125-250 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita. | IDEAL QUANTITIES Kg. 6-16-30-40-65-85-125-250 Extra charge according to our General Sales Conditions. |
| CARATTERISTICHE Cashmere pettinato per un filo prezioso, che conferisce alla maglia un aspetto satin ed una mano dolcissima, il moderato intervento di Elitè ne aumenta l'elasticità, il comfort e la stabilità dimensionale. Adatto per capi classici di altissima qualità. | FEATURES Combed Cashmere for a precious yarn, than gives knits a satin effect and very gentle handle, the moderate contents of Elitè improves elasticity adding dimensional stability and comfort to wear. Suitable for top quality classic garments. |
| IMPIEGO Rett. Fin. 14 1 capo | USE Flat machine 14 1ply |
| FINISSAGGIO Per un totale rientro della maglia è necessario bagnare i capi o i teli, in acqua a 35°C. Non è sufficiente il solo vaporizzo. Per ottenere una maglia più morbida si consiglia una leggera follatura in acqua tiepida max 35° con sapone neutro e/o ammorbidente al 2/3% sul peso dei teli/capi, per circa 3/5 minuti. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli (max 70°C) Stirare con abbondante vapore . Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti. | FINISHING We recommend to wet panels or garments in water (35°C/ 95°F) to get a complete relaxation. Steaming is not enough to grant the right stretch. To improve softness and bulkiness we suggest milling in water at a temperature of less than 35°C for about 3/5 minutes using a softener in the ratio of 2/3% of the garment weight. Dry in tumbler max 70°C, without over dry. Steam pr ess generously. Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements. |
| ETICHETTATURA | LABELLING |
| | |
| STAGIONE: AUTUNNO - INVERNO 2014 - 2015 | Documento Approvato |
| DATA RILASCIO: 24/06/2013 | |