



CASHWOOL SWE

Z59768

Nm 2/30 Tex 33,3x2

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
100%(WV) lana extrafine (Lavabile in lavatrice a 40°C)	100%(WV) extrafine wool (Machine washable at 40 °C)
COLORI	COLOURS
Melange super melange e uniti: cartella propria con servizio dal pronto. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	Melange, supermelange and solid colours: own stock service colour card. Custom solid colours can be dyed upon request.
QUANTITA' OTTIMALI	IDEAL QUANTITIES
Colli da circa Kg 24 Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi Colori uniti a richiesta: Kg 70-100-160-320-630. E' possibile produrre quantità di Kg 9-18-30-45 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	Cartons of approx. 24 Kg A surcharge will be asked for carton of inferior weight. Solid custom colours: Kg 70-100-160-320-630. 9-18-30-45 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	FEATURES
Filato pettinato di lana extra fine trattato irrestingibile in nastro. Di buona morbidezza per capi classici e sportivi che possono essere lavati in macchina da lavare usando il ciclo lana.	Worsted yarn from sleaver treated extrafine wool tops. Suitable for basic and sports knitwear that can be machine washed on gentle wool cycle
IMPIEGO	USE
Rett. Fin. 12-14 1 capo Cotton 21-24 gg 1 capo	Flat machine 12-14 1ply FF Cotton 21-24 gg 1ply
FINISSAGGIO	FINISHING
Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la soffici�ta e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare, ed asciugare in tum bler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore. <i>N.B. E' molto importante che la maglia sia ben battuta, in quanto col filato trattato il rientro di finissaggio � limitato e la maglia lenta pu� ulteriormente allentarsi risultando vuota.</i> Consigliamo prove preventive di tessitura e finissaggio.	A normal pressing with a lot of steam will give an excellent even appearance. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light 3-5 minute milling in water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight , at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without over-dryi ng. Finish giving generous steam. <i>N.B. When using machine washable treated yarns it is necessary to knit tighter (increased cover factor) because during finishing generally no further consolidation of the knit structure occurs.</i> Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.
ETICHETTATURA	LABELLING
<div style="text-align: center;"><p>(LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)</p><p>Il filato CASHWOOL /SWE ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura “TOTAL EASY CARE”, pertanto � adatto a produrre maglieria “TOTAL EASY CARE” se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK.</p><p>CASHWOOL /SWE yarn meets WOOLMARK standards for “TOTAL EASY CARE” labelling, therefore it is suitable to produce “TOTAL EASY CARE” garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing as per WOOLMARK instructions.</p><div style="text-align: center;"><p>(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry)</p></div></div>	
STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2014 2015	Documento Approvato
DATA RILASCIO: 31/05/13	

