



## DRAGON COMFORT

ZP01852

Nm. 26000 Tex 38.4

<b>COMPOSIZIONE</b> 95% (SE) seta 5% (PL) pbt elit�	<b>COMPOSITION</b> 95% (SE) silk 5% (PL) pbt elit�
<b>COLORI</b> Solo colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta previa approvazione del relativo lab-dip.  <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	<b>COLOURS</b> Solid color only. Customer's solid colour can be dyed upon request, after lab-dip approval.  <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Kg. 6 - 12- 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Kg. 6 - 12- 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Extra charge according to our General Sales Conditions.
<b>CARATTERISTICHE</b> Un filo prezioso, una seta finissima che conferisce alla maglia un aspetto satin ed una mano scivolosa, il moderato intervento di elit� ne aumenta l'elasticit�, il comfort e la stabilit� dimensionale.	<b>FEATURES</b> A precious yarn, an ultrafine silk which gives the garment a "satin" effect and a very smooth handfeel, the moderate contents of elit� improves elasticity adding dimensional stability and comfort to wear.
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 14 1 capo	<b>USE</b> Flat machine 14 1 ply
<b>FINISSAGGIO</b> Per un totale rientro della maglia � necessario bagnare i capi o i teli, in acqua a 35�C. <b>Non � sufficiente il solo vapore.</b> Per ottenere una maglia pi� morbida si consiglia una leggera follatura in acqua tiepida max 35� con sapone neutro e/o ammorbidente al 2/3% sul peso dei teli/capi, per circa 3/5 minuti. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli ( max 70�C) Stirare con abbondante vapore . <b>Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.</b>	<b>FINISHING</b> We recommend to wet panels or garments in water (35�C/ 95�F) to get a complete relaxation. <b>Steaming is not enough to grant the right stretch.</b> To improve softness and bulkiness we suggest milling in water at a temperature of less than 35�C for about 3/5 minutes using a softener in the ratio of 2/3% of the garment weight. Dry in tumbler max 70�C, without over dry. Steam press generously. <b>Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.</b>
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>
<b>STAGIONE AUTUNNO - INVERNO 2014 - 2015</b> DATA RILASCIO: 26/06/2013	<b>Documento Approvato</b> 