DRAGON

ZP01842 – ZP01843

Nm.2X2/120 Tex 8,3X2X2

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
100% (SE) seta	100% (SE) silk
COLORI	**COLOURS**
Cartella propria con colori melange e uniti. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own melange and solid effect color card. *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Mélange: colli da Kg.24 circa. Uniti: Kg 6 – 12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Supplementi previsti come nostre condizioni generali di vendita.	Mélange colours: Box of approx. 24 Kg Solid colours: Kg 6 - 12- 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Un filo prezioso, una seta finissima che conferisce alla maglia un aspetto satin ed una mano dolcissima o più asciutta a seconda del trattamento di finissaggio scelto.	A precious yarn, an ultrafine silk which gives the garment a "satin" effect and a very smooth handfeel or, on the contrary, an dry one, depending on the finishing you prefer.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 27-30 gg 1 capo	Flat machine 16-18 1 ply FF Cotton 27-30 gg 1 ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per una mano dolce e scivolosa consigliamo: - Trattamento di follatura in acqua a 30℃ con ammo rbidente per un tempo di 1/2 minuti. - Centrifugazione. - Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. - Stiro con vaporizzo e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130℃. Per un tocco più secco ed asciutto consigliamo il lavaggio a secco oppure il solo vaporizzo su pressa piana con pressatura a 130°	To achieve a soft and smooth handfeel we recommend: - Mill in water at 30℃ with softener for 1/2 min - Spin dry - Tumble dry: remove the garments from the dryer while they are still slightly wet - Press using a flat press and a heated plate; straighten the garments and steam first, then press at 130℃ To achieve an even dryer handfeel our suggestion is to dry clean or just to steam the garment on a flat press, at 130°
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE AUTUNNO - INVERNO 2014 - 2015

Documento Approvato

DATA RILASCIO: **26/06/2013**