



HOLIDAY

ZF5244

Nm 2/36 Tex 37x2

COMPOSIZIONE 100% (WV) lana extrafine	COMPOSITION 100% (WV) extrafine wool
COLORI Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Custom solid colours can be dyed upon request. <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Colori uniti: Kg. 60-75-100-150-300-600. E' possibile produrre bagni da kg 6-9-16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Solid colours: Kg. 60-75-100-150-300-600. 6-9-16-24-30-40 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Questo filato è il risultato di una lunghe ricerche nei nostri laboratori: naturalmente stretch – è 100% lana Extrafine senza l'aggiunta di fibre sintetiche – offre bel drappoggio e ottima vestibilità, ingualcibilità e facilità di manutenzione. La sua mano leggermente secca lo rende un filato contemporaneo e senza stagione.	FEATURES This yarn is the outcome of a long researches in our laboratories: naturally stretch -100% Extra fine wool, no added synthetic fibre-beautiful drape and recovery, easy-to wear and easy-care performance. Its pleasant slightly dry hand feel makes the yarn contemporary and season less.
IMPIEGO Rett. Fin. 14 Cotton 24gg	USE Flat machine 14 FF Cotton 24gg
FINISSAGGIO Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene una maglia di ottimo aspetto. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asc iugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A normal pressing with a lot of steam will give an even appearance. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without o ver-drying. Steam-press thoroughly.
ETICHETTATURA	LABELLING

STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2014 2015

DATA RILASCIO: 31/05/13

Documento Approvato