



LABRADOR

ZP001311 – ZP00136

Nm.2/60 Tex.16,6x2

COMPOSIZIONE 100% (WV) lana merino superfine 140'S (16,5 Micron)	COMPOSITION 100%(WV) 140'S superfine merino wool (16,5 Micron)
COLORI Cartelle propria. Colori Melange, Supermelange e Uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Own colour card. Melange, Supermelange and Solid colours. Customer's solid colour can be dyed upon request <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Tutti i colori di cartella non soggetti a minimi. Colli da Kg.24 circa. Uniti: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150 - 300 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES All colours in colour card without minimum quantity. Box of approx. Kg.24 Solid: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150 - 300 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato extra pettinato, nasce da lane superfini (16,5 micron) selezionate per stile e pulizia. Adatto per capi classici di altissima qualità.	FEATURES An extra-combed yarn deriving from super-fine wools (16,5 micron) accurately selected for style and purity. Suitable for top quality classic garments.
IMPIEGO Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	USE Flat machine 16-18 1ply FF Cotton 30-33 gg 1ply
FINISSAGGIO Per evidenziare le caratteristiche di pregio di questo filato è necessaria la follatura. Consigliamo: - Prestiro dei teli prima della confezione. - Follatura in acqua a 35°C con ammorbidente per 3 minuti. - Centrifugazione. - Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. - Stiro con vapore e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130°C. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.	FINISHING Milling is necessary to highlight the prestigious features of this yarn. We recommend: - Pre-press panels before manufacture. - Mill in water at 35°C with softener for 3 minute. - Spin dry - Tumble drying; remove garments from dryer while still slightly wet. - Press with a flat press and heated plate, first steam and straighten garments, then plate press at 130°C. Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.
ETICHETTATURA	LABELLING

STAGIONE AUTUNNO – INVERNO 2014 - 2015

DATA RILASCIO: 26/06/2013

Documento Approvato



LABRADOR

ZP00134 – ZP00132

Nm.2/80 Tex.12,5x2

<p>COMPOSIZIONE</p> <p>100% (WV) lana merino superfine 140'S (16,5 Micron)</p>	<p>COMPOSITION</p> <p>100%(WV) 140'S superfine merino wool (16,5 Micron)</p>								
<p>COLORI</p> <p>Cartelle propria. Colori Melange, Supermelange e Uniti.</p> <p>Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i></p>	<p>COLOURS</p> <p>Own colour card. Melange, Supermelange and Solid colours.</p> <p>Customer's solid colour can be dyed upon request <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested..</i></p>								
<p>QUANTITA' OTTIMALI</p> <p>Tutti i colori di cartella non soggetti a minimi. Colli da Kg.24 circa.</p> <p>Uniti: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 75 - 100 - 120 - 150 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.</p>	<p>IDEAL QUANTITIES</p> <p>All colours in colour card without minimum quantity. Box of approx. Kg.24</p> <p>Solid: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 75 - 100 - 120 - 150 Extra charge according to our General Sales Conditions.</p>								
<p>CARATTERISTICHE</p> <p>Filato extra pettinato, nasce da lane superfini (16,5 micron) selezionate per stile e pulizia. Adatto per capi classici di altissima qualità.</p>	<p>FEATURES</p> <p>An extra-combed yarn deriving from super-fine wools (16,5 micron) accurately selected for style and purity. Suitable for top quality classic garments.</p>								
<p>IMPIEGO</p> <table border="0"> <tr> <td>Rett. Fin. 18</td> <td>1 capo</td> </tr> <tr> <td>Cotton 30-33 gg</td> <td>1 capo</td> </tr> </table>	Rett. Fin. 18	1 capo	Cotton 30-33 gg	1 capo	<p>USE</p> <table border="0"> <tr> <td>Flat machine 18</td> <td>1ply</td> </tr> <tr> <td>FF Cotton 30-33 gg</td> <td>1ply</td> </tr> </table>	Flat machine 18	1ply	FF Cotton 30-33 gg	1ply
Rett. Fin. 18	1 capo								
Cotton 30-33 gg	1 capo								
Flat machine 18	1ply								
FF Cotton 30-33 gg	1ply								
<p>FINISSAGGIO</p> <p>Per evidenziare le caratteristiche di pregio di questo filato è necessaria la follatura. Consigliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestiro dei teli prima della confezione. - Follatura in acqua a 35°C con ammorbidente per 3 minuti. - Centrifugazione. - Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. - Stiro con vaporizzo e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130°C. <p>Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.</p>	<p>FINISHING</p> <p>Milling is necessary to highlight the prestigious features of this yarn. We recommend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre-press panels before manufacture. - Mill in water at 35°C with softener for 3 minute. - Spin dry - Tumble drying; remove garments from dryer while still slightly wet. - Press with a flat press and heated plate, first steam and straighten garments, then plate press at 130°C. <p>Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.</p>								
<p>ETICHETTATURA</p>	<p>LABELLING</p>								



STAGIONE AUTUNNO - INVERNO 2014 - 2015

DATA RILASCIO: 26/06/2013

Documento Approvato

