SUPER 120's
YARN CERTIFIED BY WOOLMARK
IWTO CODE OF PRACTICE 2/102

MILLENNIUM

ZP59512-3

Nm.2/60 Tex.16,6x2

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
100% (WV) lana super extrafine 120'S (17,5 Micron)	100%(WV) 120'S super extrafine wool (17,5 Micron)
COLORI	**COLOURS**
Cartelle propria. Colori Melange, Super melange e Uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own colour card. Melange, Super melange and Solid colours. Customer's solid colour can be dyed upon request *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Tutti i colori di cartella non soggetti a minimi. Colli da Kg.24 circa. Colori uniti: Kg. 60-75-100-150-300-600. E' possibile produrre bagni da kg 6-9-16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	All colours in colour card without minimum quantity. Cartons of approx. Kg.24 Solid colours: Kg. 60-75-100-150-300-600. 6-9-16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filato extra pettinato, nasce da lane superfini (17,5 micron) selezionate per stile e pulizia. Adatto per capi classici di altissima qualità.	An extra-combed yarn deriving from super-fine wools (17,5 micron) accurately selected for style and purity. Suitable for top quality classic garments.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 27-30 gg 1 capo	Flat machine 16-18 1ply FF Cotton 27-30 gg 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per evidenziare le caratteristiche di pregio di questo filato è necessaria la follatura. Consigliamo: - Prestiro dei teli prima della confezione. - Follatura in acqua a 35℃ con ammorbidente per 3 minuti. - Centrifugazione. - Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. - Stiro con vaporizzo e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130℃. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.**	Milling is necessary to highlight the prestigious features of this yarn. We recommend: - Pre-press panels before manufacture. - Mill in water at 35℃ with softener for 3 minute. - Spin dry - Tumble drying; remove garments from dryer while still slightly wet. - Press with a flat press and heated plate, first steam and straighten garments, then plate press at 130℃. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: AUTUNNO - INVERNO 2014- 2015

DATA RILASCIO: 25/06/2013

Documento Approvato

SUPER 120's
YARN CERTIFIED BY WOOLMARK

IWTO CODE OF PRACTICE 2/102

MILLENNIUM

ZP59515

Nm.2/80 Tex.12,5x2

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
100% (WV) lana super extrafine 120'S (17,5 Micron)	100%(WV) 120'S super extrafine wool (17,5 Micron)
COLORI	**COLOURS**
Selezione colori melange, supermelange ed uniti con servizio dal pronto. Vedere cartella *MILLENNIUM 2/60* Si possono tingere colori uniti a richiesta. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Selection of melange, supermelange and solid colours on Stock. See *MILLENNIUM 2/60* colour card. Customer's solid colour can be dyed upon request. *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Colori con servizio dal pronto, colli da Kg. 24 circa. Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi Colori uniti: Kg. 60-75-100-150-300-600. E' possibile produrre bagni da kg 6-9-16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	Colours on stock, cartons of approx. Kg.24 An extra charge will be required for cartons of inferior weight. Solid colours: Kg. 60-75-100-150-300-600. 6-9-16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filato extra pettinato, nasce da lane superfini (17,5 micron) selezionate per stile e pulizia. Adatto per capi classici di altissima qualità.	An extra-combed yarn deriving from super-fine wools (17,5 micron) accurately selected for style and purity. Suitable for top quality classic garments.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 18 1 capo Cotton 33 gg 1 capo	Flat machine 18 1ply FF Cotton 33 gg 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per evidenziare le caratteristiche di pregio di questo filato è necessaria la follatura. Consigliamo: - Prestiro dei teli prima della confezione. - Follatura in acqua a 35℃ con ammorbidente per 3 minuti. - Centrifugazione. - Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. - Stiro con vaporizzo e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130℃. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.**	Milling is necessary to highlight the prestigious features of this yarn. We recommend: - Pre-press panels before manufacture. - Mill in water at 35℃ with softener for 3 minute. - Spin dry - Tumble drying; remove garments from dryer while still slightly wet. - Press with a flat press and heated plate, first steam and straighten garments, then plate press at 130℃. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: AUTUNNO – INVERNO 2014 - 2015

DATA RILASCIO: 26/06/2013

Documento Approvato