









MO-AIR

Z37132

Nm 3200 - Tex 312,5

COMPOSIZIONE 42% (WV) lana extrafine 41% (WM) mohair 17% (PA) poliammide	COMPOSITION 42% (WV) superfine wool 41% (WM) mohair 17% (PA) polyamide
COLORI Cartella propria Melange e uniti. Uniti: Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti. Sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Melange and top-dyed colours: Own colour card. Custom solid colours: if hank-dyed, preliminary knitting and finishing tests are necessary to ensure that garments meet customer requirements, because hank-dyed colours are less bulky than top-dyed ones. <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colours may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Melange: colli da circa Kg.20 Per colli di peso minore vengono applicati supplementi per minimi. Uniti: kg. 65-85-126-252. E' possibile produrre quantità di kg.6-16-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Melange: cartons of about kg.24 A surcharge will be asked for carton of inferior weight. Solids: kg 65-85-126-252. 6-16-30-40 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE La lucentezza e la mano del mohair risultano esaltati al massimo per effetto della particolare tecnologia AIR-SPUN, sistema progettato da <i>Zegna Baruffa Lane Borgosesia</i> che rende il filato estremamente voluminoso, quindi leggero e soffice e di peso specifico molto basso.	FEATURES The shine and the handfeel of mohair are enhanced to the maximum extent through the special new AIR-SPUN technique. This spinning system has been studied and patented by <i>Zegna Baruffa Lane Borgosesia</i> . It makes the yarn extremely bulky and soft. The resulting garment are ultra-light in weight.
IMPIEGO Rett. Fin. 3 1 capo	USE Flat machine 3 1ply
FINISSAGGIO Si consiglia una breve follatura 2-3 minuti in acqua tiepida 30-35°C con ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A short 2-3 min. milling in warm water at 30-35°C with softener is recommended. Finish giving generous steam.
ETICHETTATURA	LABELLING
     	

STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2014 2015

DATA RILASCIO: 31/05/13

Documento Approvato