



## SAILOR

Z66071

Nm 2/28 Tex 35.7x2

<b>COMPOSIZIONE</b> 60% (WV) lana fine 40% (PA) poliammide	<b>COMPOSITION</b> 60% (WV) fine wool 40% (PA) polyamide
<b>COLORI</b> Si possono tingere colori uniti a richiesta.  <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i> <b>Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.</b>	<b>COLOURS</b> Custom solid colours can be dyed upon request.  <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colours may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i> <b>Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.</b>
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Colori uniti a richiesta: Kg. 60-73-100-150-300-600. E' possibile produrre bagni da kg 6-9-16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Solid custom colours: Kg. 60-73-100-150-300-600. 6-9-16-24-30-40 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
<b>CARATTERISTICHE</b> Filato comfort. La morbidezza del prodotto è data dalle particolari caratteristiche del poliammide siliconato che dà al capo finito una mano dolce e confortevole.	<b>FEATURES</b> Comfort yarn. It softens comes from the silicon-coated polyamide, which gives a soft, comfortable handfeel.
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 12-14    FF Cotton 24 gg                    1 capo Rett. Fin. 7-8      FF Cotton 12 gg                            2 capi	<b>USE</b> Flat machine 12-14    FF Cotton 24 gg                    1 ply Flat machine 7-8      FF Cotton 12 gg                            2 ply
<b>FINISSAGGIO</b> Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene una maglia di ottimo aspetto. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asc iugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	<b>FINISHING</b> A normal pressing with a lot of steam will give an even appearance. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly.
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>
<b>STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2014 2015</b>	<b>Documento Approvato</b>
<b>DATA RILASCIO: 31/05/13</b>	

