



XENI

ZP04951

Nm. 3000 Tex 333,3x1

| | |
|--|--|
| COMPOSIZIONE 70% (WV) lana merino extrafine 30% (SE) seta | COMPOSITION 70% (WV) extrafine merino wool 30% (SE) silk |
| COLORI Cartelle propria. Colori uniti e sablé. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i> | COLOURS Own color card. Solid e sablé colours <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i> |
| QUANTITA' OTTIMALI Uniti: kg. 6-9-16-24-30-40-60-75-100-150-300-600 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita | IDEAL QUANTITIES Solids: 6-9-16-24-30-40-60-75-100-150-300-600 Extra charge according to our General Sales Conditions |
| CARATTERISTICHE Filo dall'aspetto classico lineare, in cui la mischia preziosa mette in particolare risalto la brillantezza della seta. Adatto a qualsiasi tipo di lavorazione, per una maglieria di classe sia maschile che femminile. | FEATURES A classic linear yarn whose precious blend highlights the silk sheen. Suitable for any refined men's and women's knitwear. |
| IMPIEGO Rett. Fin. 3 1 capo | USE Flat machine 3 1 ply |
| FINISSAGGIO Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la soffici ta e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35 C. Centrifugare. Asciugare in tumble r avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore. | FINISHING A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular aspect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35 C. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly. |
| ETICHETTATURA | LABELLING |
| | |

STAGIONE AUTUNNO - INVERNO 2014 - 2015

DATA RILASCIO: 26/06/2013

Documento Approvato



XENI

ZP04952

Nm. 7000 Tex 142,8x1

| | |
|--|--|
| COMPOSIZIONE 70% (WV) lana merino extrafine 30% (SE) seta | COMPOSITION 70% (WV) extrafine merino wool 30% (SE) silk |
| COLORI Cartelle propria. Colori uniti e sablé. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i> | COLOURS Own color card. Solid e sablé colours <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i> |
| QUANTITA' OTTIMALI Uniti: kg. 6-9-16-24-30-40-60-75-100-150-300-600 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita | IDEAL QUANTITIES Solids: kg. 6-9-16-24-30-40-60-75-100-150-300-600 Extra charge according to our General Sales Conditions |
| CARATTERISTICHE Filo dall'aspetto classico lineare, in cui la mischia preziosa mette in particolare risalto la brillantezza della seta. Adatto a qualsiasi tipo di lavorazione, per una maglieria di classe sia maschile che femminile. | FEATURES A classic linear yarn whose precious blend highlights the silk sheen. Suitable for any refined men's and women's knitwear. |
| IMPIEGO Rett. Fin. 7 1 capo | USE Flat machine 7 1 ply |
| FINISSAGGIO Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la soffici ta e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35 C. Centrifugare. Asciugare in tumble r avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore. | FINISHING A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular aspect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35 C. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly. |
| ETICHETTATURA | LABELLING |



STAGIONE AUTUNNO - INVERNO 2014 - 2015

DATA RILASCIO: 26/06/2013

Documento Approvato