NEW BREEZE

ZP03203

Nm.21000 Tex. 47.6

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
95% (WV) lana merino superfine 120'S (17,5 Micron) 5% (PL) poliestere PBT elitè	95% (WV) 120'S superfine merino wool (17,5 Micron) 5% (PL) polyester PBT elitè
COLORI	**COLOURS**
Solo colori Uniti, vedere cartella colori ***LABRADOR*.** Si possono tingere colori uniti a richiesta. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Only solid colours, see ***LABRADOR*** colour card**.** Customer's solid colour can be dyed upon request *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Kg. 6-16-30/40-65-85-125-250 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	Kg. 6-16-30/40-65-85-125-250 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filato extra pettinato, nasce da lane superfini (17,5 micron) selezionate per stile e pulizia, il moderato intervento di Elitè ne aumenta l'elasticità, il comfort e la stabilità dimensionale. Adatto per capi classici di altissima qualità.	An extra-combed yarn deriving from super-fine wools (17,5 micron) accurately selected for style and purity, the moderate contents of Elité improves elasticity adding dimensional stability and comfort to wear. Suitable for top quality classic garments.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 14 1 capo	Flat machine 14 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per un totale rientro della maglia è necessario bagnare i capi o i teli, in acqua a 35℃. **Non è sufficiente il solo vaporizzo.** Per ottenere una maglia più morbida si consiglia una leggera follatura in acqua tiepida max 35° con sapone neut ro e/o ammorbidente al 2/3% sul peso dei teli/capi, per circa 3/5 minuti. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli (max 70℃) Stirare con abbondante vapore . **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.**	We recommend to wet panels or garments in water (35℃/ 95℉) to get a complete relaxation. **Steaming is not enough to grant the right stretch.** To improve softness and bulkiness we suggest milling in water at a temperature of less than 35℃ for about 3/5 minutes using a softner in the ratio of 2/3% of the garment weight. Dry in tumbler max 70℃, without over dry. Steam pr ess generously. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2013-2014 **Documento Approvato**

DATA RILASCIO: 7/06/2012