NANCHINO

ZP3092 – ZP3094

Nm. 2/48 Tex 20,8x2

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
70% (WV) lana merino extrafine 30% (SE) seta	70% (WV) extrafine merino wool 30% (SE) silk
COLORI	**COLOURS**
Cartelle propria. Colori melange, uniti e sablé. Si possono tingere colori uniti a richiesta. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own color card. Melange, solid e sable colours. Custom-made solid colours can be dyed. *Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Melange: colli da Kg. 24 circa. Kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150 - 300 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	Melange colours: box of approx. Kg.24 Kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150 - 300 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filo dall'aspetto classico lineare, in cui la mischia preziosa mette in particolare risalto la brillantezza della seta. Adatto a qualsiasi tipo di lavorazione, per una maglieria di classe sia maschile che femminile.	A classic linear yarn whose precious blend highlights the silk sheen. Suitable for any refined men's and women's knitwear.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 14 1 capo Cotton 24-27 gg 1 capo	Flat machine 14 1 ply FF Cotton 24-27 gg 1 ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 2/3 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35℃. Centrifugare. Asciugare in tumble r avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular aspect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 2/3 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35℃. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly.
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2015

DATA RILASCIO: 08/01/2014

Documento Approvato