GINEPRO

Z66641

Nm.16000 Tex.62.5

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
62% (LI) lino 38% (WV) lana extrafine	62% (LI) linen 38% (WV) extrafine wool
COLORI	**COLOURS**
Cartella propria. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own colour card. *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Colli da Kg.24 circa. Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi. (2 kg. e multipli)	Cartons of approx. Kg.24 An extra charge will be required for cartons of inferior weight. (2 kg. and multiples)
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Lana extrafine ritorta con lino finissimo. Il lino per sua stessa natura presenta peculiarità del tutto speciali; incluso, in questo caso, il suo piacevole aspetto rustico, che si esprime a volte con irregolarità di titolo e presenza di bottoni. A causa della sua naturale "rigidita", inoltre, il lino può evidenziare spiralità nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua.	Extra fine wool twisted with super fine Linen. Linen, by its very nature, reveals very special peculiarities; included, in this case, its beautiful rough appearance, sometimes manifesting count unevenness and presence of neps. In addition, due to linen natural "stiffness", spirality may appear on plain jersey when washed in water.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 14 1 capo	Flat machine 14 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Un normale vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere una buona mano. Per raggiungere la massima stabilità dimensionale e una buona morbidezza consigliamo di procedere con una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in tumbler senza essiccare. Stirare con abbondante vapore. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi possiedano i requisiti richiesti.**	Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle. To achieve maximum dimensional stability and a good softness, our suggestion is to lightly finish in water with softener, spin dry and tumble dry without exceeding in drying. Steam press well. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to be sure that garments meet your requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: **PRIMAVERA ESTATE 2015**

Documento Approvato

DATA **R**ILASCIO: **08/01/2014**