





## HOLIDAY

ZF5244

Nm 2/36 Tex 37x2

<b>COMPOSIZIONE</b> 100% (WV) lana extrafine	<b>COMPOSITION</b> 100% (WV) extrafine wool
<b>COLORI</b> Si possono tingere colori uniti a richiesta.  <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	<b>COLOURS</b> Custom solid colours can be dyed upon request.  <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Colori uniti: Kg. 60-75-100-150-300-600. E' possibile produrre bagni da kg 6-9-16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Solid colours: Kg. 60-75-100-150-300-600. 6-9-16-24-30-40 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
<b>CARATTERISTICHE</b> Questo filato è il risultato di una lunghe ricerche nei nostri laboratori: naturalmente stretch – è 100% lana Extrafine senza l'aggiunta di fibre sintetiche – offre bel drappeggio e ottima vestibilità, inguallcibilità e facilità di manutenzione. La sua mano leggermente secca lo rende un filato contemporaneo e senza stagione.	<b>FEATURES</b> This yarn is the outcome of a long researches in our laboratories: naturally stretch -100% Extra fine wool, no added synthetic fibre-beautiful drape and recovery, easy-to wear and easy-care performance. Its pleasant slightly dry hand feel makes the yarn contemporary and season less.
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 14 Cotton 24gg	<b>USE</b> Flat machine 14 FF Cotton 24gg
<b>FINISSAGGIO</b> Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene una maglia di ottimo aspetto. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asc iugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	<b>FINISHING</b> A normal pressing with a lot of steam will give an even appearance. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without o ver-drying. Steam-press thoroughly.
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>



STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2015

DATA RILASCIO: 02/01/2014

Documento Approvato